

# 製品仕様

製品名	アルニコ磁石、円柱型、 5x30(mm)、高さ方向					
材質記号	SAN52					
形状	円柱型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	5	mm	±0.1	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	30	mm	±0.1	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角		-	°	-	°
磁化方向	高さ方向					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	1600	G	160	mT
	吸着力・吸引力	F	0.4	kgf	3.92	N
	使用上限温度	TU	450			
	使用下限温度	TL	-			
	重量	W	4.3	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	13.0	kG	1300	mT
	保磁力	Hcb	0.7	kOe	56	kA/m
	固有保磁力	Hcj	-	kOe	-	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	6.5	MGOe	51.7	kJ/m <sup>3</sup>
	Brの温度係数		-0.02	%/		
	キュリー温度	Tc	850			
	密度		7.3	g/cm <sup>3</sup>		
その他	<p><b>NeoMag</b> ネオマグ株式会社            〒133-0051            東京都江戸川区北小岩6-4-4            NeoMagビル            TEL : 03-6806-9899            FAX : 03-6806-9918  <a href="https://www.neomag.jp/">https://www.neomag.jp/</a></p>					

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
 本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
 本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。