

# 製品仕様

| 製品名  | ネオジム磁石(N50)、C型、R31.6xr20x5(75°)(mm)、外径S内径N |         |           |                   |           |                   |
|------|--|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 材質記号 | N50  |         |           |                   |           |                   |
| 形状   | C型   |         |           |                   |           |                   |
| 製品寸法 |  |         | 寸法        |                   | 寸法公差      |                   |
|      | 直径(外径)                                     | D(OD)   | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 内径   | ID      | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 長さ   | L       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 幅  | W       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 高さ   | H       | 5         | mm                | ±0.1      | mm                |
|      | ねじ穴径                                       | M       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 外半径  | R       | 31.6      | mm                | ±0.1      | mm                |
|      | 内半径  | r       | 20        | mm                | ±0.1      | mm                |
|      | 中心角  |         | 75        | °                 | ±1°       | °                 |
| 磁化方向 | 外径S内径N                                     |         |           |                   |           |                   |
| 表面処理 | Niメッキ(NiCuNi)                              |         |           |                   |           |                   |
| 製品特性 | 表面磁束密度                                     | Bs      | 5730      | G                 | 573       | mT                |
|      | 吸着力・吸引力                                    | F       | 5.4       | kgf               | 52.96     | N                 |
|      | 使用上限温度                                     | TU      | 115       |                   |           |                   |
|      | 使用下限温度                                     | TL      | -         |                   |           |                   |
|      | 重量   | W       | 14.69     | g                 |           |                   |
| 材質特性 | 残留磁束密度                                     | Br      | 14.0-14.4 | kG                | 1400-1440 | mT                |
|      | 保磁力  | Hcb     | 10.4      | kOe               | 830       | kA/m              |
|      | 固有保磁力                                      | Hcj     | 11        | kOe               | 875       | kA/m              |
|      | 最大エネルギー積                                   | (BH)max | 47-51     | MGOe              | 374-406   | kJ/m <sup>3</sup> |
|      | Brの温度係数                                    |         | -0.12     | %/                |           |                   |
|      | キュリー温度                                     | Tc      | 330       |                   |           |                   |
|      | 密度   |         | 7.5       | g/cm <sup>3</sup> |           |                   |

|     |   |
|-----|---|
| その他 | WEB掲載図は参考図の為、実際の形状とは異なります。ご検討の際は、各表記寸法をよくご確認ください。 |
|-----|---|

**NeoMag** ネオマグ株式会社  
〒133-0051  
東京都江戸川区北小岩6-4-4  
NeoMagビル  
TEL : 03-6806-9899  
FAX : 03-6806-9918  
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。