

製品仕様

製品名	ネオジム磁石(N52)、C型、R18.5xr12.5x10(90°)(mm)、外径S内径N					
材質記号	N52					
形状	C型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	10	mm	±0.1	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	18.5	mm	±0.1	mm
	内半径	r	12.5	mm	±0.1	mm
	中心角	α	90	°	±1°	°
磁化方向	外径S内径N					
表面処理	Niメッキ(NiCuNi)					
製品特性	表面磁束密度	Bs	4900	G	490	mT
	吸着力・吸引力	F	4.57	kgf	44.82	N
	使用上限温度	TU	75	℃		
	使用下限温度	TL	-	℃		
	重量	W	10.96	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	14.3-14.8	kG	1430-1480	mT
	保磁力	Hcb	≥10.4	kOe	≥830	kA/m
	固有保磁力	Hcj	≥11	kOe	≥875	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	49-53	MGOe	390-422	kJ/m³
	Brの温度係数	α	-0.12	%/℃		
	キュリー温度	Tc	330	℃		
	密度	ρ	7.5	g/cm³		

その他	WEB掲載図は参考図の為、実際の形状とは異なります。 ご検討の際は、各表記寸法をよくご確認ください。
-----	---



ネオマグ株式会社

〒133-0051

東京都江戸川区北小岩6-4-4

NeoMagビル

TEL : 03-6806-9899

FAX : 03-6806-9918

<https://www.neomag.jp/>

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
 ※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
 ※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。