

# 製品仕様

| 製品名  | ネオジム磁石(N40)、C型、R11xr9x10(18°)(mm)、外径N内径S |         |           |       |           |       |
|------|------------------------------------------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| 材質記号 | N40                                      |         |           |       |           |       |
| 形状   | C型                                       |         |           |       |           |       |
| 製品寸法 |                                          |         | 寸法        |       | 寸法公差      |       |
|      | 直径(外径)                                   | D(OD)   | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 内径                                       | ID      | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 長さ                                       | L       | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 幅                                        | W       | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 高さ                                       | H       | 10        | mm    | ±0.1      | mm    |
|      | ねじ穴径                                     | M       | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 外半径                                      | R       | 11        | mm    | ±0.1      | mm    |
|      | 内半径                                      | r       | 9         | mm    | ±0.1      | mm    |
|      | 中心角                                      | α       | 18        | °     | ±1°       | °     |
| 磁化方向 | 外径N内径S                                   |         |           |       |           |       |
| 表面処理 | Niメッキ(NiCuNi)                            |         |           |       |           |       |
| 製品特性 | 表面磁束密度                                   | Bs      | 3070      | G     | 307       | mT    |
|      | 吸着力・吸引力                                  | F       | 0.53      | kgf   | 5.2       | N     |
|      | 使用上限温度                                   | TU      | 80        | ℃     |           |       |
|      | 使用下限温度                                   | TL      | -         | ℃     |           |       |
|      | 重量                                       | W       | 0.47      | g     |           |       |
| 材質特性 | 残留磁束密度                                   | Br      | 12.6-13.0 | kG    | 1260-1300 | mT    |
|      | 保磁力                                      | Hcb     | ≥10.9     | kOe   | ≥870      | kA/m  |
|      | 固有保磁力                                    | Hcj     | ≥12       | kOe   | ≥955      | kA/m  |
|      | 最大エネルギー積                                 | (BH)max | 38-41     | MGOe  | 302-326   | kJ/m³ |
|      | Brの温度係数                                  | α       | -0.12     | %/℃   |           |       |
|      | キュリー温度                                   | Tc      | 330       | ℃     |           |       |
|      | 密度                                       | ρ       | 7.5       | g/cm³ |           |       |

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| その他 | WEB掲載図は参考図の為、実際の形状とは異なります。<br>ご検討の際は、各表記寸法をよくご確認ください。 |
|-----|-------------------------------------------------------|

**NeoMag** ネオマグ株式会社  
〒133-0051  
東京都江戸川区北小岩6-4-4  
NeoMagビル  
TEL : 03-6806-9899  
FAX : 03-6806-9918  
<https://www.neomag.jp/>

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。